

Tabulka č. 1

ČSN EN ISO 15874-2**Допуск тощины стенки ППР труб**

толщина стенки (mm)	толеранция (mm)
do 2	+ 0,3/0
od 2 do 3	+ 0,4/0
od 3 do 4	+ 0,5/0
od 4 do 5	+ 0,6/0
od 5 do 6	+ 0,7/0
od 6 do 7	+ 0,8/0
od 7 do 8	+ 0,9/0
od 8 do 9	+ 1,0/0
od 9 do 10	+ 1,1/0
od 10 do 11	+ 1,2/0
od 11 do 12	+ 1,3/0
od 12 do 13	+ 1,4/0
od 13 do 14	+ 1,5/0
od 14 do 15	+ 1,6/0
od 15 do 16	+ 1,7/0
od 16 do 17	+ 1,8/0
od 17 do 18	+ 1,9/0
od 18 do 19	+ 2,0/0

Допуск средней величины диаметра ППР труб

внешний диаметр d (mm)	толеранция (mm)
10-32	+ 0,3/0
40	+ 0,4/0
50	+ 0,5/0
63	+ 0,6/0
75	+ 0,7/0
90	+ 0,9/0
110	+ 1,0/0

Допуск овальности ППР труб

диаметр трубы d (mm)	единица	величина max. (mm)
16-25	mm	0,4
32-40	mm	0,5
50-63	mm	0,6
75-110	mm	1,0