

	PN10	PN20	Stabi PN20	Stabioxy PN20	Faser PN20
Армирование	нет	нет	алюминиевая фольга с перфорацией	алюминиевая фольга без перфорации	стекловолокно
Рабочая температура воды, до °C	45	80	80	90	80
Кратковременное повышение, °C		90	90	90	90
Допустимое давление при T=10°C, бар	17,5	35,1	35,1	30,2	36
Допустимое давление при максимальной рабочей температуре воды, бар	10	6	6	8	8
Коэффициент теплового расширения, мм/м °C 0,15 0,15 0,05 0,035	0,15	0,15	0,05	0,05	0,035